



BETON IN DE WINTER

- BIJ 4°C OF HOGER KUNT U GEWOON DOORWERKEN
- TOT -2°C VORST MOET U HET BETON AFDEKKEN
- BIJ MEER DAN -2°C VORST: PAS VERWARMDE BETONSPECIE TOE OF WARMTE TOEVOEGEN TUSSEN BETON EN AFDEKKING. ANDERS KUNT U WERKEN MET CEMENT MET HOGERE AANVANGSSTERKTE OF DE WATERCEMENTFACTOR VERLAGEN.
- ZORG DAT DE TEMPERATUUR VAN HET BETON NIET DAALT BENEDEN DE 4°C
- BIJ MEER DAN 4°C VORST GEBRUIK STOOM, HETELUCHT OF INFRAROODSTRALERS.
- WANNEER HET OVERDAG 0°C IS EN 'S NACHTS MEER DAN -10°C VERWERK DE BETONSPECIE DAN ALLEEN WANNEER HET VOLLEDIG MET ZEIL OMHULD IS EN DE WARMTE NIET WEG KAN. DE TEMPERATUUR MOET MINIMAAL 8°C BLIJVEN.
- BETON NIET STORTEN TEGEN VLAKKEN MET EEN TEMPERATUUR VAN 0°C. SNEEUW EN IJSRESTEN VERWIJDEREN.

